

FLUORINE-CONTAINING COPOLYMER

Patent number: JP7109317
Publication date: 1995-04-25
Inventor: TAKAAI TOSHIO; KINOSHITA HIROBUMI; YAMAGUCHI KOICHI; MATSUDA TAKASHI
Applicant: SHINETSU CHEMICAL CO
Classification:
- international: C08F216/14; C08F20/24; C08F30/08; C09D5/00; C09D129/10
- european:
Application number: JP19930281885 19931014
Priority number(s): JP19930281885 19931014

Report a data error here

Abstract of JP7109317

PURPOSE: To obtain a fluorine-containing copolymer, having excellent adhesion to various substrates without impairing excellent surface characteristics, capable of forming a coating film having durability and useful as various water or oil repellents, mold release agents, treating agents for artificial soil, protecting agents for outer walls of buildings, etc., and various industrial materials. **CONSTITUTION:** This fluorine-containing copolymer comprises a monomer mixture of (1) 50-99.9 pts.wt. polyfluoroalkylvinyl monomer with (2) 0.1-1.9 pts.wt. silicone-based vinyl monomer having at least one hydrolyzable group bound to silicon atom in the molecule and (3) 0-49.0 pts.wt. vinyl monomer copolymerizable with the component (1). The polyfluoroalkylvinyl monomer is, e.g. an acrylic or a methacrylic ester containing a fluoroalkyl group.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-109317

(43)公開日 平成7年(1995)4月25日

(51)Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 F 216/14	MK Z			
20/24	MMT			
30/08	MNU			
// C 0 9 D 5/00	P P G			
	P S D			

審査請求 未請求 請求項の数2 F D (全 5 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号	特願平5-281885	(71)出願人	000002060 信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町二丁目6番1号
(22)出願日	平成5年(1993)10月14日	(72)発明者	鷹合 俊雄 群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコン電子材料 技術研究所内
		(72)発明者	木下 博文 群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコン電子材料 技術研究所内
		(74)代理人	弁理士 ▲高▼野 俊彦 (外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 含フッ素共重合体

(57)【要約】

【目的】 優れた表面特性を阻害することなく、各種基材に対し優れた密着性を持つ、耐久性の有るコーティング膜を形成することができ、各種撥水、撥油剤や離型剤、人工土壌用処理剤、建物の外壁保護剤等、各種工業材料として有用な含フッ素共重合体を提供する。

【構成】 含フッ素共重合体は、(1) 50.0～99.9重量部のポリフルオロアルキルビニル単量体、(2) 0.1～1.9重量部の、分子中に少なくとも1個のケイ素原子に結合した加水分解可能な基を含有するシリコン系ビニル単量体、(3) 0～49.0重量部の、前記(1)成分と共重合可能なビニル系単量体、の単量体混合物からなる。前記ポリフルオロアルキルビニル単量体は、例えばフルオロアルキル基含有アクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記単量体混合物からなる含フッ素共重合体。

(1) 50.0～99.9重量部のポリフルオロアルキルビニル単量体

(2) 0.1～1.9重量部の、分子中に少なくとも1個のケイ素原子に結合した加水分解可能な基を含有するシリコン系ビニル単量体

(3) 0～49.0重量部の、前記(1)成分と共重合可能なビニル系単量体

【請求項2】 前記ポリフルオロアルキルビニル単量体が、フルオロアルキル基含有アクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルである請求項1記載の含フッ素共重合体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、含フッ素共重合体に関する。さらに詳しくは、各種基材に対する密着性に優れ、耐久性のある撥水・撥油性、非粘着性、耐薬品性等の優れた表面特性を示す含フッ素共重合体に関する。

【0002】

【従来の技術】 フッ素原子含有共重合体系の樹脂は、フッ素化合物特有の低表面エネルギーを生かし、繊維用撥水・撥油剤、離型剤、建物の外壁保護剤、光学材料など特殊な工業材料として有用とされているが、かかる低表面エネルギーゆえに各種基材に対する密着性には乏しく、耐久性、耐摩耗性を有するポリマーを得るのは困難であった。

【0003】 そのため、通常、基材に対する密着性付与に有効とされているヒドロキシル基、カルボキシル基などを含有するビニル単量体、例えば2-エチルヒドロキシアクリレート、アクリル酸など、または無水マレイン酸を共重合させた樹脂なども提案されているが、満足し得るものでは無かった。

【0004】 そこで本発明は、優れた表面特性を阻害することなく、各種基材に対し優れた密着性を持つ、耐久性の有るコーティング膜を形成することができ、各種撥水・撥油剤や離型剤、人工土壌用処理剤、建物の外壁保護剤等、各種工業材料として有用な含フッ素共重合体を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明者らは、特に密着耐久性に優れた含フッ素共重合体について種々検討した結果、ポリフルオロアルキルビニル単量体にケイ素原子に結合した加水分解可能な基を含有するシリコン系ビニル単量体、例えば加水分解性基を含有するビニルシラン、ビニロキシシラン、アクリルシランなどを共重合させたものが、ガラス、繊維、砂、セラミック、紙、プラスチック、金属などの基材と容易にかつ強固に密着し、この硬化した樹脂表面はフッ素化合物特有の撥水・撥油

性、非粘着性を示すということを見出し、本発明を完成させた。

【0006】 すなわち本発明は、下記単量体混合物からなる含フッ素共重合体を提供する。

(1) 50.0～99.9重量部のポリフルオロアルキルビニル単量体

(2) 0.1～1.9重量部の分子中に少なくとも1個のケイ素原子に結合した加水分解可能な基を含有するシリコン系ビニル単量体

(3) 0～49.0重量部の前記(1)成分と共重合可能なビニル系単量体

【0007】 前記ポリフルオロアルキルビニル単量体は、例えばフルオロアルキル基含有アクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルである。

【0008】 以下、本発明をさらに詳細に説明する。本発明の組成物を構成する前記(1)成分は、ポリフルオロアルキル基を含有するビニル系単量体であり、このフルオロアルキル基はメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、オクチル基などのアルキル基の炭素原子に結合した水素原子の一部または全部をフッ素原子で置換した基であればよい。

【0009】 このような基を含有するビニル系単量体としては、次式 $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2\text{CH}_2\text{CF}_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{C}_6\text{H}_5)\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CF}_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{H}$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2\text{CH}(\text{CF}_3)_2$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}_4\text{F}_9$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2\text{CH}_2\text{C}_4\text{F}_9$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2\text{CH}_2(\text{CF}_2)_4\text{H}$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{C}_6\text{H}_5)\text{CO}_2\text{CH}_2\text{C}_6\text{F}_{13}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}_8\text{F}_{17}$ で示される化合物、また、次式 $\text{CH}_2=\text{CHOCH}_2\text{CH}_2\text{C}_8\text{F}_{17}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CF}_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CF}(\text{CF}_3)[\text{OCF}_2\text{CF}(\text{CF}_3)]_n\text{OC}_3\text{F}_7$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CF}(\text{CF}_3)[\text{OCF}_2\text{CF}(\text{CF}_3)]_n\text{OC}_3\text{F}_7$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CF}_2[\text{OCF}_2\text{CF}(\text{CF}_3)]_n\text{OC}_3\text{F}_7$ で示されるような誘導体が例示される。

【0010】 前記ポリフルオロアルキルビニル単量体は、上記した化合物の2種以上の混合物であってもよい。また、このポリフルオロアルキルビニル単量体は、そのフッ素含有量が高い程目的とする表面特性効果もよくなるので、フッ素化アルキル基がブチル基以上のものとするのが好ましい。

【0011】 また、このポリフルオロアルキルビニル単量体の共重合体中における成分比は、それが50重量%以下では表面特性効果が充分でなくなり、99.9重量%以上では表面特性は期待できるが密着耐久性が低下してしまうので、50～99.9重量%の範囲とする必要がある。好ましくは、60～99.5重量%とされる。

【0012】 つぎに、前記(2)成分としてのシリコン系ビニル単量体は、前記(1)成分としてのフルオロ

4

$$\text{CH}_2=\text{CHSi}(\text{OCH}_3)_3, \text{CH}_2=\text{CHSi}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3, \text{CH}_2=\text{CHSi}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2,$$
$$\text{CH}_2=\text{CHSi}(\text{OC}(=\text{O})\text{CH}_3)_3$$
$$\text{CH}_2=\text{CHSi}(\text{CH}_3)_2(\text{OC}_2\text{H}_5), \text{CH}_2=\text{CHSi}(\text{CH}_3)_2\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OCH}_3)_2,$$
$$\text{CH}_2 = \text{CHSiC}_2\text{H}_5 (\text{OCCH}_3)_n$$

で示されるもの、またはこれらの部分加水分解物などが例示される。

【0015】なお、このシリコン系ビニル単量体の共重合体における成分比は、それが0.1重量%以下では得られる共重合体が充分な性能を示さず、1.9重量%を超えると架橋密度が高すぎてポリマーが脆くなり、重合反応中にゲル化するおそれもあるので、0.1～1.9重量%の範囲、より好ましくは0.5～1.5重量%とするのがよい。

【0016】つぎに、本発明の組成物を構成する共重合体の前記（３）成分としてのビニル系単量体は、この共重合体の皮膜の強度、硬度、基材への密着性、耐汚染性などを調節する目的で添加される任意成分であり、これにはメチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、*n*-ブチル（メタ）アクリレート、*i*-ブチル（メタ）アクリレート、２-エチルヘキシル（メタ）アクリレートなどのアクリレート、メタクリレート類、アトリス（トリメチルシロキシ）シリルプロピル（メタ）アクリレート、γ-ピス（トリメチルシロキシ）メチルシリルプロピル（メタ）アクリレートなどのケイ素含有アクリレート、メタクリレート類、スチレン、ビニルトルエンなどの芳香族系ビニル化合物、マレイン酸、フマル酸などの不飽和ジカルボン酸と炭素数１～１８の１価アルコールとのジエステル類、マレイン酸無水物、*n*-ブチルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテルなどのビニルエーテル類、β-ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートなどが例示されるが、これらは共重合体中に４９重量％までの成分比となるようにすればよい。

【0017】本発明の組成物の主要成分となる共重合体は、上記した(1)～(3)成分としての単量体をラジカル反応開始剤を用いて溶液重合などの公知の方法で共重合させることによって得ることができる。このラジカル反応開始剤としては、アゾビスイソブチロニトリル、ジ-*t*-ブチルパーオキシド、ジベンゾイルパーオキシド、*t*-ブチルパーベンゾエート、メチルエチルケトンパーオキシドなどが例示される。

10

【0014】従って、このシリコン系ビニル単量体としては、次式 $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2(\text{CH}_2)_3\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2(\text{CH}_2)_3\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2(\text{CH}_2)_3\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2(\text{CH}_2)_3\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2(\text{CH}_2)_3\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OC}_2\text{H}_5)_2$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2(\text{CH}_2)_3\text{Si}(\text{CH}_3)(\text{OC}_2\text{H}_5)_2$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2(\text{CH}_2)_3\text{Si}(\text{CH}_3)_2(\text{OC}_2\text{H}_5)$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2(\text{CH}_2)_3\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{OH}$ 、

$$\text{CH}_2=\text{CH}_2 \text{ (CH}_2\text{)}_3\text{Si (OCCH}_3\text{)}_3,$$
$$\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2(\text{CH}_2)_3\text{SiC}_2\text{H}_5(\text{OCCH}_3)_2,$$
$$\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3) \text{CO}_2(\text{CH}_2)_3\text{SiCH}_3 \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{N}(\text{CCH}_3)_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$
$$\text{CH}_2=\text{CHCO}_2(\text{CH}_2)_3\text{SiCH}_3[\text{ON}(\text{CH}_3)\text{C}_2\text{H}_5]_2, \text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2(\text{CH}_2)_3\text{SiC}_6\text{H}_5[\text{ON}(\text{CH}_3)\text{C}_2\text{H}_5]_2,$$
$$\text{CH}_2=\text{CHSi}[\text{ON}=\text{C}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{CH}_3)]_n$$

50

5

【0018】また、この反応はフッ素化アクリレート
の含有量が多いために、メタキシレンヘキサフル
リド、エフトップEFL-102（商品名、トーケム
プロダクツ社製）などのようなフッ素系溶剤、ま
たは酢酸エチル、酢酸ブチルなどの酢酸エステル
類、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケ
トンなどのケトン類などのような有機溶剤で行う
のがよく、さらに場合によってはメタノール、エ
タノール、プロパノール、ブタノールなどの低級
1価アルコールと前記溶剤との混合溶剤中、また
はメルカプタン類などの連鎖移動剤の存在下で実
施してもよい。

【0019】本発明の組成物は、通常は上記した共
重合体の有機溶剤溶液として提供されるが、これ
にはテトラブトキシチタンなどのチタン化合物、
ジブチル錫ジラウレート、ジオクチル錫ジアセ
テートなどの錫化合物のような硬化触媒を添加
してもよい。

【0020】本発明の共重合体は、ガラス、繊維、
紙、プラスチック、金属などの基材と容易にかつ
強固に密着して硬化膜を形成する。この硬化膜
は、共重合体中にフッ素原子が含まれていること
から優れた撥水・撥油性を示し、かつ非粘性で
ある。従って、繊維・紙用撥水撥油、防汚コー
ト材、外壁用保護剤、剥離紙、金型用離型剤な
どとして使用することができるという有用性を示
す。なお、この適用に当っては、これをそのまま
クリヤーなコーティング剤として使用しても、あ
るいは顔料などを添加して使用してもよい。

【0021】

【実施例】次に、本発明の実施例を説明する。な
お、実施例中の「部」とあるのは重量部を示す。

【0022】攪拌装置、不活性ガス導入口、還流冷
却器及び温度計を取り付けた四ツ口フラスコに、
メタキシレンヘキサフルリド23.5部及びアゾ
ビスイソブチロニトリル0.5部とともに、次の
A～Fの各式で表されるポ

6

リフルオロアルキルビニル単量体のいずれか一
種又は二種と、次の（1）ビニルトリエトキシシ
ラン（シラン1）又は（2）トリメトキシシラン
（シラン2）と、任意成分として次のI～IVの各
式で表されるビニル単量体のいずれかとをそれ
ぞれ表1に示すような実施例1～7及び比較例1
～7に対応する配合量で仕込み、窒素ガスを通
気しながら60～70℃で5時間反応させ、つい
でそのままの温度で15時間熟成した。

【0023】（ポリフルオロアルキルビニル単量体
A～F）

A: $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}_8\text{F}_{17}$

B: $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}_8\text{F}_{17}$

C: $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CF}(\text{CF}_3)\text{OCF}_2\text{CF}(\text{CF}_3)\text{OC}_8\text{F}_{17}$

D: $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}(\text{CF}_3)\text{OC}_8\text{F}_{17}$

E: $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CF}_3$

F: $\text{CH}_2=\text{CH}_2\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CF}_3$

【0024】（シラン1、2）

（1）ビニルトリエトキシシラン

$\text{CH}_2=\text{CHSi}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$

（2）トリメトキシシラン


$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2(\text{CH}_2)_3\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$

【0025】（ビニル系単量体I～IV）

I: $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2\text{C}_{18}\text{H}_{37}$

II: $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CO}_2\text{C}_6\text{H}_5$

【化7】



IV: $\text{CH}_2=\text{CHCO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

【0026】

【表1】

例No.	ポリフルオロアルキル ビニル単量体						シラン		ビニル単量体				接触角 (度)			沸騰後の 硬化被膜
	A	B	C	D	E	F	1	2	I	II	III	IV	初期	pH4	pH10	
実施例	1	99					1						115	111	110	変化なし
	2	99						1					114	118	114	"
	3		80					1		19			107	105	103	"
	4		80					0.5		19.5			98	95	99	"
	5	50		48.5				1.5					111	111	112	"
	6			70				1	29				101	103	100	"
	7				99			1					108	118	110	"
比較例	1	100											100	-	-	脱落
	2	70							30				105	-	-	"
	3				70				30				100	-	-	"
	4	50				45					5		106	-	-	"
	5	50							50				83	-	-	"
	6	70										30	89	-	-	"
	7					50	50						77	-	-	"

【0027】次に、この母液をメタキシレンヘキサフロ
リドで固型分1%となるように希釈し、これを基材とし
てのガラス板に塗布したのち、150℃で30分間熱処
理を行った。次に、このガラス板をpH4及びpH10
の標準緩衝液中で2時間煮沸し、水洗後、150℃で3
0分乾燥させる。次に、煮沸試験前と後のガラス板につ
いて、純水に対する接触角を測定した。その結果を表1
に示した。

【0028】表1から判るように、各実施例ともpH4
及びpH10の標準緩衝液中での煮沸後でも接触角がほ
とんど変わらず、硬化被膜にも変化がなかったが、比較

例はいずれも硬化被膜が脱落した。このように、実施例
の優位性が確認できた。

【0029】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の含フッ素
共重合体は、加水分解性基含有シリコン系ビニル単量
体の導入により、優れた表面特性を阻害することなく、
各種基材に対し優れた密着性を持つ、耐久性の有るコー
ティング膜を形成する。従って、各種撥水、撥油剤や離
型剤、人工土壌用処理剤、建物の外壁保護剤等、各種工
業材料として有用である。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. °
C 09 D 129/10

識別記号 庁内整理番号
P F P

F I

技術表示箇所

(72)発明者 山口 浩一
群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10
信越化学工業株式会社シリコン電子材料
技術研究所内

(72)発明者 松田 高至
群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10
信越化学工業株式会社シリコン電子材料
技術研究所内